

Verodur-satina

Dispersion haute performance satinée

- ▲ Dispersion synthétique satinée à réticulation métallique
- ▲ Excellentes propriétés filmogènes
- ▲ Très robuste, antisalissures, résistant à l'essuyage et antidérapant
- ▲ Très bonne résistance à l'eau
- ▲ Certifié selon DIN 18032
- ▲ Coefficient antidérapant entre 0,4 et 0,6 µ
- ▲ Résiste aux désinfectants de surfaces
- ▲ Le film satiné ne devient pas brillant par lustrage



Domaine d'application

Pour revêtements de sol décapés, pouvant être protégés et résistants à l'eau comme le PVC, le caoutchouc, le linoléum, la pierre poreuse naturelle ou reconstituée. Effectuer un test d'adhérence avant application sur des revêtements avec une couche d'usure en PU ou PE.

Application

Avant toute première application, vérifier la résistance du matériau sur une surface peu visible. Secouer le produit avant utilisation. Éviter que le produit ne sèche dans la frange. Fermer le bidon immédiatement après l'emploi. Éviter les courants d'air durant le traitement et le séchage.

Protection :

Selon la porosité de la surface, 2-3 applications à un intervalle d'env. 30 minutes.

Après le décapage et un court temps de séchage, appliquer le produit pur en couche fine, par ex. avec une frange ou un mouilleur. Consommation : 25,0 ml/m² par application.

Pour le nettoyage courant, ne pas utiliser de produits d'entretien car ils risquent de rendre le revêtement brillant.



Indications

Nous déclinons toute responsabilité pour des dommages causés par une utilisation non appropriée du produit. Produit non destiné au consommateur final selon 1999/44/CE art. 1. Protéger du gel.

Composition

Dispensions synthétiques, cires dures de polyéthylène, solvants hydrosolubles, résines à fort pouvoir mouillant, conservateurs.
pH produit concentré : env. 8